

Ферозіт 227

Штукатурка для піно- та газобетонних блоків

ФЕРОЗИТ®

Суміш Ферозіт 227 ЦВ.1.ШТЗ ДСТУ Б В.2.7-126:2011



містить перліт



пластична



зручна у використанні



морозостійка



паропроникна



екологічно чиста

В*Ш*Т (СМ)
51 x 35 x 11

СКЛАД

цемент, вапно, перліт, заповнювачі, наповнювачі та полімерні модифікатори

ОПИС

Суха суміш для вирівнювання поверхонь з ніздрюватих бетонів, піно- та газобетонних блоків, цегли, бетону, старої штукатурки. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, очищеною від пилу, жирів, залишків фарб. Поверхні, що осипаються, зачистити механічним способом. При виконанні штукатурки по силікатній цеглі використовувати армувальну металічну сітку, чи обробити адгезійною фарбою Ферозіт 17 Бетонконтакт. Поверхні з підвищеним водопоглинанням зволожити. Слабкі основи укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Ґрунт 1 або силікатною ґрунтовкою Ферозіт Ґрунт 15. Придатна для механізованого нанесення.

ПРИГОТУВАННЯ

Штукатурну розчинову суміш готувати з розрахунку 0,18 - 0,22 л води на 1 кг сухої суміші, поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному перемішуванні (при малих обертах) до утворення однорідної маси. Консистенція розчинової суміші підбирається в залежності від виду виконуваних робіт.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Розчинову суміш наносити рівномірно на стіну за допомогою шпателя, терки чи полутерка. Товщина одного шару – не більше 30 мм. Нанесення наступного шару виконувати не раніше 4 год від виконання попереднього. Затирання поверхні проводити пластиковою теркою після підсихання штукатурки. При використанні армувальної сітки забезпечити перекривання сусідніх смуг не менше 10 см. Сітка повинна бути повністю втоплена в штукатурку, рівномірно натягнутою, без складок і пухирів. Для забезпечення максимальної міцності покриття протягом перших 3-4 днів поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, вітру і дощу, а при вітряній чи спекотній погоді періодично (не рідше 3 разів за 12 год) зволожувати нанесені покриття. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 2 год після приготування.

ВИМОГИ ДО УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5°C до +30°C.

Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20°C та вологості 60%. При інших умовах показники можуть відрізнятись від наведених у таблиці.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях з вологістю до 75% в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою.

Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТУ, ОЗДОБЛЕННЯ ТА БУДІВНИЦТВА !

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обережати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|-------------------------------------|
| Витрати води для приготування розчинової суміші | 0,18-0,22 л на 1 кг сухої суміші |
| Термін придатності розчинової суміші, не менше | 120 хв |
| Границя міцності на стиск, не менше | 2,5 МПа |
| Границя міцності на розтяг при вигині, не менше | 1,2 МПа |
| Морозостійкість, не менше | 50 циклів |
| Паропроникність, не менше | 0,1мг/м · год · Па |
| Температура виконання робіт | +5°C +30°C |
| Витрати сухої суміші на 1 м ² поверхні при товщині шару 10 мм | 12 кг |

ПАКУВАННЯ

| | |
|----------------------|--------|
| Маса пакування | 25 кг |
| Кількість на піддоні | 48 шт. |

ДОКУМЕНТИ


ДСТУ Б В.2.7-126:2011
Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.051-18
Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001 №UA.MS.065-20
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№05.03.02-03/22353 від 03.04.2013 р.
Протокол радіологічних випробувань №0019/05-2/3 від 02.04.2021р.
Суміші для штукатурення

КОНТАКТИ

ТзОВ «Ферозіт»
Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317
тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15
e-mail: ferozit@ferozit.ua
www.ferozit.ua



Добрий майстер
+ **ФЕРОЗІТ**
Якісний ремонт



0-800-30-22-88*

БЕЗКОШТОВНА ТЕЛЕФОННА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

* - здійснювати дзвінки можна з усіх телефонних номерів будь яких мереж (якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків).