

# ФЕРОЗИТ 1

Шпаклівка фінішна акрилова

ТЕХНІЧНА КАРТА



В\*Ш\*Т (см)  
30 x 26 x 23



Утворює білосніжну, ідеально гладку поверхню



Фасування: 1,4 kg (кг); 5 kg (кг); 16 kg (кг)

**ФЕРОЗИТ 1** — готова шпаклювальна маса для фінішного вирівнювання поверхонь стін та стелі (гіпсові, цементно-вапняні штукатурки та гіпсокартонні плити) перед фарбуванням усіма видами дисперсійних фарб всередині приміщень. Можливе нанесення ручним та машинним способами.



ЕЛАСТИЧНА



ТОНКОШАРОВА



ТРИЩИНІСТІЙКА



ПАРОПРОНИКНА



ЛЕГКО  
ШЛІФУЄТЬСЯ



ЛЕГКО  
НАНОСИТЬСЯ  
ВАЛИКОМ



ГОТОВА ДО  
ВИКОРИСТАННЯ



ДЛЯ РУЧНОГО  
ТА МАШИНОГО  
НАНЕСЕННЯ

## СКЛАД

Водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, мінеральні наповнювачі та модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія А/1)  $\leq 30$  г/л (г/л).

## ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, сухою, очищеною від пилу, бруду, жиру, залишків олійних та емульсійних фарб. Поверхні, що осипаються, видалити механічно. Перед нанесенням шпаклівки поверхню обов'язково обробити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Ґрунт 1.

## ПРИГОТУВАННЯ

Продукт готовий до використання. Водю не розводити! Безпосередньо перед використанням шпаклювальну масу старанно перемішати міксером при малих обертах (занадто високі оберти можуть призвести до появи повітряних бульбашок у масі).

## ВИТРАТИ

Від 0,25 kg (кг) шпаклівки на 1 m<sup>2</sup> (m<sup>2</sup>) поверхні. Витрати залежать від ступеня рівності поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

## ВИКОНАННЯ РОБІТ

Шпаклівку нанести на суху підготовану основу за допомогою нержавіючого шпателя тонким рівномірним шаром товщиною до 1 mm (мм). У випадку більших нерівностей поверхні провести повторне нанесення Ферозіт 1 кількома шарами. Час висихання одного шару 3-4 години. Після повного висихання шпаклівки дрібні нерівності видалити за допомогою шліфувального паперу чи сітки. Фарбування можна проводити не раніше, ніж через 24 години. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та відносної вологості повітря 60 %. За інших умов час висихання може змінюватись. Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °C до +30 °C і відносній вологості повітря до 70 %. Інструмент вимити водою відразу після використання.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання продукту в очі, необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Час висихання, не менше	3 год
Подальше нанесення оздоблювальних матеріалів, не раніше	24 год
Витрата	від 0,25 kg (кг) на 1 m <sup>2</sup> (м <sup>2</sup> )
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C

### ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °C до +30 °C. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання - 18 місяців від дати виготовлення.

### ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання даного матеріалу.

ПАКУВАННЯ			
Маса пакування	1,4 kg (кг)	5 kg (кг)	16 kg (кг)
Кількість в ящику	12 шт.	-	-
Кількість на піддоні	360 шт.	100 шт.	33 шт.

### ДОКУМЕНТИ

ТУ У 24.3-21130758-003-2001

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.403-21

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/63227 від 14.10.2014 р.

### КОНТАКТИ

ТОВ «Ферозіт»

Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317

тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15

e-mail: ferozit@ferozit.ua

www.ferozit.ua



**БЕЗКОШТОВНА\***  
ГАРЯЧА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ  
**0-800-30-22-88**

\* здійснювати дзвінки можна з усіх телефонних номерів будь-якої мережі.  
(якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків)

