

ФЕРОЗИТ 108

Клей для плитки термостійкий до +180 °С

ТЕХНІЧНА КАРТА



В*Ш*Т (см)
49 x 35 x 11



Для плиток з стороною до 80 см (см)



Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗИТ 108 – полімермінеральна модифікована суха клейова суміш на основі високоякісного цементу та модифікаторів провідних європейських виробників для облицювання камінів, печей, димоходів та підлог, що підігріваються всіма типами плитки з стороною до 80 см (см). Можливе використання суміші для мурування конструкцій димоходів. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.



МІЦНІСТЬ
ЗЧЕПЛЕННЯ
З ОСНОВОЮ



ДЛЯ ОБЛИЦЮВАННЯ
КАМІНІВ ТА ПЕЧЕЙ



КЛАС



ПЛАСТИЧНИЙ



АТМОСФЕРОСТІЙКИЙ



ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ
ТЕПЛИХ ПІДЛОГ



МОРОЗОСТІЙКИЙ



СТІЙКИЙ НА
ВЕРТИКАЛЬНИХ
ПОВЕРХНЯХ

Суміш Ферозіт 108 Ц.1.3К2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

СКЛАД

Цемент, заповнювачі, наповнювачі та полімерні модифікатори

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Цементні штукатурки та стяжки повинні бути витримані не менше 28 днів перед укладанням плитки, бетонні основи – не менше 3 місяців. При укладанні плитки в зонах підвищеної дії вологи рекомендовано заздалегідь виконати відповідні заходи з гідроізоляції. Нерівності більше 5 мм (мм), вирівняти клеєм Ферозіт 108 за добу до початку робіт. При потребі основу обробити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозіт Грунт 1, витримати не менше 6 годин перед початком облицювання. Плитку очистити від пилу, забруднень, які можуть зменшити адгезію клею.

ПРИГОТУВАННЯ

Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 0,24-0,26 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

На підготовану основу нанести шпателем тонкий шар клейової розчинової суміші. Теркою з прямокутними зубцями вирівняти товщину шару, після чого викласти плитки, притискаючи їх до основи. При виконанні зовнішніх робіт і (або) при використанні плитки площею більше 0,1 m² (м²), застосовувати техніку двостороннього приклеювання: нанести клей на плитку рівномірно по всій поверхні товщиною біля 1 mm (мм), а на основу – за допомогою шпателя із зубцями. Розмір зубців терки повинен відповідати розміру плитки (див. таблицю «Витрати сухої суміші»). Коригувати положення плитки можна протягом 15 хв. Не рекомендується укладати плитки без шва. Ширина шва між плитками повинна бути не меншою, ніж 1 mm (мм). Використовувати покриття та здійснювати затирання швів можна через 48 год, піддавати нагріву не раніше, ніж через 28 днів.

Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 2,5 год після приготування.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С.

Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятись від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід обережати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,24 - 0,26 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші	
Термін придатності розчинової суміші, не менше	150 хв	
Відкритий час, не менше	20 хв	
Час коригування, не менше	15 хв	
Міцність зчеплення з основою після:		
- витримування в повітряно-сухих умовах, не менше	1,0 МПа (МПа)	
- замочування у воді, не менше	0,8 МПа (МПа)	
- напереминного заморожування і відтавання, 50 циклів, не менше	0,8 МПа (МПа)	
- температурного впливу, не менше	0,8 МПа (МПа)	
Час можливого технологічного пересування, не раніше	48 год	
Температура виконання робіт	+5 °С ÷ +30 °С	
Температура експлуатації	-30 °С ÷ +180 °С	
ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ		
Площа плит, м ² (м ²), (розмір)	Розмір зубців терки, мм (мм)	Розрахункова витрата сухої суміші, kg (кг) на 1 м ² (м ²)
до 0,01 (10x10 см (см))	4	2,5
до 0,04 (20x20 см (см))	6	3,8
до 0,09 (30x30 см (см))	8	5,0
до 0,16 (40x40 см (см))	10	6,3
до 0,64 (80x80 см)	12	7,2

Витрата сухої суміші залежить від нерівності поверхні та розміру зубців терки. Розрахункова витрата сухої суміші вказана по рівній поверхні.

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.

При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ПАКУВАННЯ	
Маса пакування	25 kg (кг)
Кількість на піддоні	54 шт.

ДОКУМЕНТИ

ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013

Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 №UA.130.СУЯ.049-24

Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 №UA.130.СЕУ.050-24

Сертифікат на систему управління охороною здоров'я та безпекою праці ДСТУ ISO 45001:2019 №UA.130.СУОЗіБП.051-24

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству №2024/04/755 від 23.02.2024 р.

КОНТАКТИ

ТОВ «Ферозіт»

Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317

тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15

e-mail: ferozit@ferozit.ua

www.ferozit.ua



БЕЗКОШТОВНА*
ГАРЯЧА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ
0-800-30-22-88

* - здійснювати дзвінки можна з усіх телефонних номерів будь-яких мереж (когда не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків)

