

ФЕРОЗИТ 10

ШТУК 3 ФІНІШ «Вапняна гладь»

ТЕХНІЧНА КАРТА



В*Ш*Т (см)
30 x 26 x 22



Товщина шару 0 - 1 mm (мм)



Фасування: 1,4 kg (кг); 4 kg (кг); 16 kg (кг)

ФЕРОЗИТ 10 «ШТУК 3 ФІНІШ» — пластикна, готова до використання, екологічно чиста вапняна шпаклівка для фінішного вирівнювання поверхонь стін та стель всередині сухих та вологих приміщень. Використовується по вапняних, цементно-вапняних штукатурках, цегляних, бетонних поверхнях, гіпсокартонних плитах. Після висихання легко шліфується, утворює білу та гладку поверхню для наступного пофарбування вапняними та силікатними фарбами. Попереджує розвиток грибків, має дезінфікуючі та антиалергенні властивості, освіжає повітря в приміщенні. Можливе нанесення ручним та машинним способами.



ПРИРОДНО-БІЛА



ЕКОЛОГІЧНО
ЧИСТА



ВИСОКА
ПАРПРОНИКНІСТЬ



ТРІЩИНОСТІЙКА



ТОНКОШАРОВА



АНТИАЛЕРГЕННА



НАТУРАЛЬНИЙ
АНТИСЕПТИЧНИЙ
ЕФЕКТ



ГОТОВА ДО
ВИКОРИСТАННЯ

СКЛАД

Гідратне вапно, мелений мармур, модифікована біла глина, добавки для покращення властивостей, вода. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія А/1) ≤ 30 g/l (г/л).

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, цв'ілі, грибків, залишків фарб, мастил та ін. Поверхні, що осипаються, видалити механічно. Основи з пониженою несучою здатністю обробити Ферозіт Грунт 15. Для запобігання утворення тріщин перед шпаклюванням основу зволожити.

ПРИГОТУВАННЯ

Продукт готовий до використання. Безпосередньо перед використанням вміст відра старанно перемішати міксером при малих обертах. При необхідності для отримання робочої консистенції допускається додавання до 1 % води на упаковку. Кількість доданої води повинна бути однаковою для всіх упаковок. При нанесенні машинним способом приготування шпаклювальної суміші проводити згідно з рекомендаціями виробника обладнання.

ВИТРАТИ

Від 0,8 kg (кг) шпаклівки на 1 m² (м²) поверхні залежно від ступеня рівності поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Вапняну шпаклівку нанести на підготовану основу за допомогою нержавіючого шпателя тонким рівномірним шаром товщиною до 3 мм. У випадку більших нерівностей поверхні провести повторне нанесення шпаклівки кількома шарами, зволожуючи при цьому попередній шар. Час висихання одного шару - не менше 3 годин. Дрібні нерівності видалити за допомогою шліфувального паперу чи сітки через 24 години. Пофарбування поверхні проводити не раніше, ніж через 14 діб після нанесення гладі. Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та відносній вологості повітря 60 %. За інших умов час висихання шпаклівки може змінюватися.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +10 °C до +30 °C і відносній вологості повітря до 70 %. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі, необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Час висихання, не менше	3 год
Подальша експлуатація поверхні після шпаклювання, не раніше	24 год
Фарбування поверхні після шпаклювання, не раніше	14 діб
Витрата	від 0,8 kg (кг) на 1 m ² (м ²)
Температура виконання робіт	+10 °C ÷ +30 °C

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °C до +30 °C. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання - 24 місяці від дати виготовлення.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання даного матеріалу.

ПАКУВАННЯ			
Маса пакування	1,4 kg (кг)	4 kg (кг)	16 kg (кг)
Кількість в ящику	12 шт.	-	-
Кількість на піддоні	360 шт.	60 шт.	33 шт.

ДОКУМЕНТИ

ТУ У 24.3-21130758-003-2001

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.403-121

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/63227 від 14.10.2014 р.



Унікальний комплекс вапняних матеріалів ФЕРОЗИТ створює здоровий мікроклімат у приміщенні, є екологічно чистим, володіє антибактеріальними властивостями та дозволяє кімнаті «дихати». Матеріали комплексу адаптовані під традиційні етапи ремонту: ґрунтування (Ґрунт 15), штукатурення (Штук 1, Штук 2), шпаклювання (вапняна шпаклівка та вапняна гладь) та фарбування (вапняна фарба). Згадані матеріали набувають все більшої популярності не лише на Заході України, а й в інших регіонах нашої Батьківщини.

КОНТАКТИ

ТОВ «Ферозіт»

Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317

тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15

e-mail: ferozit@ferozit.ua

www.ferozit.ua



БЕЗКОШТОВНА*
ГАРЯЧА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ
0-800-30-22-88

* здійснювати дзвінок можна з усіх телефонних номерів будь-якої мережі.
(якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків)

