



BxШxТ (см)
49x35x11




КЛЕЙ ДЛЯ МУРУВАННЯ ТА ШПАКЛЮВАННЯ БЛОКІВ З ПІНО- ТА ГАЗОБЕТОНУ



BLOCK TERMO

Суміш SHRPATEN BLOCK TERMO Ц.1.МР2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

- запобігає утворенню «містків холоду»
- тонкошаровий
- 25 kg (кг) на мурування 1 м. куб. блоків
- атмосферостійкий
- пластичний
- морозостійкий
- зручний у використанні
- для зовнішніх та внутрішніх робіт



SHRPATEN BLOCK TERMO — суха клейова суміш на основі цементу, наповнювачів та полімерних модифікаторів для укладання та шпаклювання піно- та газобетонних блоків. Використання клею зменшує втрати тепла порівняно з кладкою з традиційних матеріалів. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Поверхні з підвищеним водопоглинанням зволожити.

ПРИГОТУВАННЯ

Розчинову суміш готувати з розрахунку 0,19-0,21 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, засипаючи суху суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (до 600 об/хв) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

ВИТРАТА

1,5 kg (кг) сухої суміші на 1 (м²) м² поверхні при товщині шару 1 mm (мм), або 25 kg (кг) сухої суміші на 1 (м³) м³ кладки з блоків

ВИКОНАННЯ РОБІТ

За допомогою шпателя із зубцями розчинову суміш рівномірно нанести на вертикальну та горизонтальну поверхні кладки, вирівняти і притиснути блок. При виконанні шпаклювальних робіт всередині приміщень розчинову суміш наносити на поверхню стіни з використанням шпателя з рівним краєм суцільними смугами на ширину армувальної сітки. Шпателем з зубцями 10x10 mm (мм) провести вирівнювання товщини шару клею. Використовуючи шпатель з рівним краєм, втиснути сітку і рівно зашпаклювати. Сітка повинна бути повністю втопленою в клей, рівномірно натягнутою, без складок і пухирів. Перекриття сусідніх смуг сітки повинне становити не менше 10 cm (см). Товщина отриманого покриття - 3-4 mm (мм). Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °C до +30 °C.

Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 2 год після приготування.

Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та вологості 60%. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберегати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,19 - 0,21 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	2 год
Границя міцності на стиск, не менше	5,0 МПа (МПа)
Міцність зчеплення з основою (адгезія), не менше	0,2 МПа (МПа)
Морозостійкість, не менше	50 циклів
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Температура експлуатації	-50 °C ÷ +70 °C
Витрата сухої суміші: - при шпаклюванні на 1 m ² (m ²) поверхні при товщині шару 1 mm (mm) - на 1 m ³ (m ³) кладки з блоків розміром 300x200x600 mm (mm) (при товщині шару 3 mm (mm))	1,5 kg (кг) 25 kg (кг)

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ПАКУВАННЯ	
Маса пакування	25 kg (кг)
Кількість на піддоні	54 шт.

ДОКУМЕНТИ

ДСТУ Б В.2.7-126:2011
Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 №UA.130.СУЯ.049-24
Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015№UA.130.СЕУ.050-24
Сертифікат на систему управління охороною здоров'я та безпекою праці ДСТУ ISO 45001:2019 №UA.130.СУОЗіБП.051-24
Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству №2024/04/755 від 23.02.2024 р.
Протокол радіологічних випробувань №73/08-2/2 від 14.07.2023 р.

ВИРОБНИК

ТОВ «ФЕРОЗИТ», 79002, Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317, тел./факс: (032) 294-86-00, гаряча лінія: 0-800-30-22-88
e-mail: ferozit@ferozit.ua, www.ferozit.ua

