# FEROMAL®

# SILICON KRATZPUTZ

## СИЛІКОНОВА ДЕКОРАТИВНА ШТУКАТУРКА «ШУБА»

**ПАКУВАННЯ:**
**25 kg**

**ПАРОПРОНИКНІСТЬ КЛАС $V_1$**

**ВИСОКОПАРО-ПРОНИКНА** | **ДОВГОТРИВАЛИЙ ЗАХИСТ ФАСАДУ ВІД РОСТУ ГРИБКІВ ТА ВОДОРОСТЕЙ** | **ГІДРОФОБНА** | **АТМОСФЕРО-СТІЙКА** | **ЕЛАСТИЧНА** | **АРМОВАНА ВОЛОКНОМ**

### ЗАСТОСУВАННЯ

Призначена для отримання фактури типу «шуба» з розміром зерна 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm (мм) на попередньо підготованих, армованих шарах систем утеплення виконаних із застосуванням пінополістирольних та мінераловатних плит; оздоблення поштукатурених бетонних основ. Характеризується високою адгезією, еластичністю, міцністю, стійкістю до атмосферних впливів і забруднень. Мікропориста, забезпечує «дихання стін». Захищає фасад від росту грибків та водоростей. Виготовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, CCS, RAL, Feromal Color System та інших. Для зовнішніх робіт.

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, сухою, очищеною від пилу, бруду, жиру, цвілі, грибків, солей, залишків фарб та мастил. Нові основи, виконані цементними штукатурними сумішами, повинні бути витримані не менше, ніж 28 діб, гідрозахисний армований шар системи утеплення – не менше 14 діб. Ділянки з низькою адгезією видалити механічно. Основи з підвищеним водопоглинанням обробити грунтовкою FEROMAL 1 TIEFENGRUND.
Перед опорядженням штукатуркою FEROMAL 50 SILICON KRATZPUTZ основу обов'язково обробити грунтувальною фарбою FEROMAL 12 SILICON PUTZGRUND, тонованою в колір декоративної штукатурки. Після грунтування поверхні штукатурку можна наносити не раніше, ніж через 24 години.

### ПРИГОТУВАННЯ

Перед застосуванням штукатурну масу перемішати при малих обертах з використанням дриля з насадкою до отримання однорідної маси. При необхідності для отримання робочої консистенції допускається додавання до 150 ml (мл) води на упаковку. Кількість доданої води повинна бути однаковою для всіх упаковок.
Для забезпечення рівномірності кольору на однорідних поверхнях використовувати матеріали з одної виробничої партії, вказаної на упаковці. При використанні штукатурки з різних партій вимішати їх в окремій ємності.

### ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 50 SILICON KRATZPUTZ нанести на основу за допомогою терки з нержавіючої сталі і вирівняти шар до товщини зерен наповнювача. Рівномірними рухами поверхню загладити пластиковою теркою, тримаючи терку паралельно до основи. Період часу між нанесенням штукатурки та її затиранням залежить від ступеня водопоглинання основи, температури навколишнього середовища та основи, консистенції суміші. На одній площині роботи слід проводити безперервно, дотримуючись правила нанесення «мокре по мокрому». При необхідності перервати роботу, стики слід виконувати з використанням малярної стрічки. На одній поверхні використовувати масу з одної виробничої партії, вказаної на відрі, з метою уникнення різниці у відтінках. Від початку виконання робіт і до висихання штукатурки поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, дощу, сильного вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. Час висихання покриття - 24 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується.
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С і відносній вологості повітря до 80 %. Інструмент вимити водою відразу після використання.

| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ | |
|---|---|
| Час висихання, не менше | 24 год |
| Клас за паропроникністю | Клас $V_1$ |
| Клас за водопроникністю | Клас $W_3$ |
| Витрата на 1 m² (м²) поверхні при одноразовому нанесенні * | при розмірі зерна 1,0 mm (мм) - від 1,5-2,0 kg (кг)<br>при розмірі зерна 1,5 mm (мм) - від 2,5-3,0 kg (кг)<br>при розмірі зерна 2,0 mm (мм) - від 3,0-3,5 kg (кг)<br>при розмірі зерна 2,5 mm (мм) - від 3,5-4,0 kg (кг) |
| Температура виконання робіт | +5 °C ÷ +30 °C |
| Склад | Модифіковані силіконові та акрилові смоли, водна емульсія полісилоксану, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки |
| Вміст ЛОС у продукті | (підкатегорія A / 12) ⩽ 200 g/L (г/л) |

*-витрати штукатурки залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

**ЗБЕРІГАННЯ**

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °C до +30 °C. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання - 18 місяців від дати виготовлення.

**ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

**Увага!** Містить суміш 5-хлор-2-метил-4-ізотиазолін-3-ону і 2-метил-4-ізотиазолін-3-ону (3:1).

**Попередження про небезпеку**

H317 Може викликати алергічну реакцію шкіри.

**Заходи безпеки**

P101 Якщо необхідна рекомендація лікаря мати при собі упаковку продукту або етикетку.
P102 Зберігати в недоступному для дітей місці.
P261 Уникати вдихання випарів.
P262 Уникати контакту з очима, шкірою чи одягом.
P264 Після роботи ретельно промити шкіру.
P280 Носіть захисні рукавички.
P302+P352 При потраплянні на шкіру: промити великою кількістю води.
P305+P351+P338 При потраплянні в очі ретельно промити їх водою протягом кількох хвилин.

**Утилізація**

P501 Утилізувати у відповідності з національними правилами.

**ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА**

Виробник гарантує відповідність продукту вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання даного матеріалу.

**ПАКУВАННЯ**

| | |
|---|---|
| **Об'єм пакування** | **25 кг** |
| **Кількість на піддоні** | 24 шт. |

**ДОКУМЕНТИ**

ТУ У 24.3-21130758-003-2001
Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 №UA.130.СЯУ.049-24
Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 №UA.130.СЕУ.050-24
Сертифікат на систему управління охороною праці ДСТУ ISO 45001:2015 №UA.130.СУОЗіБП.051-24
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/22351 від 03.04.2013 р

**АДРЕСА ВИРОБНИКА**

ТОВ «Ферозіт», Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317,
тел/факс: (032)294-86-00, 297-01-15, 0-800-30-22-88,
e-mail:ferozit@ferozit.ua
http://www.ferozit.ua

Ukrainian Business Award BUSINESS OF THE YEAR 2025

FEROMAL COLOR SYSTEM

ferozit.ua

ISO 14001 система екологічного менеджменту

ДСТУ ISO 9001

ПРОТЕСТОВАНО У ПРОВІДНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ ЄС

**0-800-30-22-88***

**БЕЗКОШТОВНА ТЕЛЕФОННА ГАРЯЧА ЛІНІЯ**

* - здійснювати дзвінки можна з усіх телефонних номерів будь яких мереж (якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків).

# ЗРОБЛЕНО У ЛЬВОВІ ПРОТЕСТОВАНО В ЄВРОПІ

ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ **FEROMAL**

FEROZIT GRUPPE
Ukrainische Baumaterialien