



 В*Ш*Т (СМ)
32,6 x 28,6 x 27,4

СКЛАД

Водна емульсія полісилоксану, водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія 3) ≤ 50 г/л.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для отримання фактури типу «шуба» з розміром зерна 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм на попередньо підготованих, армованих шарах систем утеплення; оздоблення поштукатурених бетонних основ. Характеризується високою адгезією, еластичністю, міцністю, стійкістю до атмосферних впливів і забруднень. Забезпечує «дихання стін». Захищає фасад від росту грибків та водоростей. Виготовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, RAL, Feromal Color System та інших. Для зовнішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, сухою, очищеною від пилу, бруду, жиру, цвілі, грибків, солей, залишків фарб та мастил. Основи, виконані цементними штукатурними сумішами, повинні бути витримані не менше, ніж 28 діб, гідрозахисний армований шар системи утеплення – не менше 7 діб. Основи з пониженою несучою здатністю, з підвищеним водопоглинанням обробити ґрунтовкою FEROMAL 1 TIEFENGRUND.

Перед опорядженням штукатуркою FEROMAL 45 SILOXAN KRATZPUTZ основу обов'язково обробити ґрунтувальною фарбою FEROMAL 12 SILIKON PUTZGRUND, тонованою в колір декоративної штукатурки. Після ґрунтування поверхні штукатурку можна наносити не раніше, ніж через 24 години.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 45 SILOXAN KRATZPUTZ нанести на основу за допомогою терки з нержавіючої сталі і вирівняти шар до товщини зерен наповнювача. Рівномірними рухами поверхню загладити пластиковою теркою, тримаючи терку паралельно до основи. Період часу між нанесенням штукатурки та її затиранням залежить від ступеня водопоглинання основи, температури навколишнього середовища та основи, консистенції суміші. На одній площині роботи слід проводити безперервно, дотримуючись правила нанесення «мокре по мокрому». При необхідності перервати роботу, стики слід виконувати з використанням малярної стрічки. На одній поверхні використовувати масу з одної виробничої партії, вказаної на відрі, з метою уникнення різниці у відтінках. Від початку виконання робіт і до висихання штукатурки поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, дощу, сильного вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. Час висихання покриття - 24 год при температурі навколишнього середовища +20°C та відносній вологості 60%. При високій вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5°C до +30°C і відносній вологості до 80%. Інструмент вимити водою відразу після використання.



високопаропроникна



атмосферо та ударостійка



стійка до забруднення та впливу мікроорганізмів, грибків та водоростей



еластична



гідрофобна



армована волокном

ВИТРАТИ

1,5-2,0 кг на 1 м² при розмірі зерна 1,0 мм

2,5-3,0 кг на 1 м² при розмірі зерна 1,5 мм

3,0-3,5 кг на 1 м² при розмірі зерна 2,0 мм

3,5-4,0 кг на 1 м² при розмірі зерна 2,5 мм

Витрати уточнюються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5°C до +30°C. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів.

Гарантійний термін зберігання - 18 місяців від дати виготовлення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Час висихання, не менше	24 год
Витрата	1,5-2,0 кг на 1 м ² при розмірі зерна 1,0 мм 2,5-3,0 кг на 1 м ² при розмірі зерна 1,5 мм 3,0-3,5 кг на 1 м ² при розмірі зерна 2,0 мм 3,5-4,0 кг на 1 м ² при розмірі зерна 2,5 мм
Температура виконання робіт	+5°C +30°C

ПАКУВАННЯ

Об'єм пакування	25 кг
Кількість на піддоні	24 шт.

ДОКУМЕНТИ

ТУ У 24.3-21130758-003-2001

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.051-18

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001 №UA.MS.065-20

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№05.03.02-04/22351 від 03.04.2013 р.

Протокол радіологічних випробувань №0025/05-2/ 3 від 02.04.2021р.

КОНТАКТИ

ТОВ «Ферозіт»

Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317

тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15

e-mail: ferozit@ferozit.ua

www.ferozit.ua

FEROMAL
ДЕКОРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ



0-800-30-22-88*

БЕЗКОШТОВНА ТЕЛЕФОННА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

* - здійснювати дзвінки можна з усіх телефонних номерів будь яких мереж (якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків).