



В*Ш*Т (СМ)
49 x 35 x 11

СКЛАД

ОПИС

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

ПРИГОТУВАННЯ

ВИКОНАННЯ РОБІТ

ВИМОГИ ДО УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ

SHPATEN

Reibeputz 2,0/2,5 мм

Штукатурка декоративна Короїд білий

Суміш SHPATEN REIBEPUTZ 2,0 мм / 2,5 мм ЦВ.1.ШТ4 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

- розмір зерна 2,0/2,5 мм
- білий
- водовідпирний
- екологічно чистий
- морозостійкий
- зручний у використанні
- стійкий на вертикальних поверхнях

цемент білий, заповнювачі, наповнювачі та полімерні модифікатори

Суха суміш для отримання штукатурки з декоративною фактурою типу «короїд» з розміром зерна 2,0 мм та 2,5 мм на гіпсових, бетонних, цементних та цементно-вапняних основах, захисних армованих шарах в системах утеплення. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

Виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Основи з гіпсових штукатурок, шпаклівок, вапняних та слабких вапняно-цементних штукатурок укріпити ґрунтовкою глибокого проникнення. Перед нанесенням декоративної штукатурки основу обробити ґрунтувальною фарбою.

Штукатурну розчинну суміш готувати з розрахунку 0,18-0,20 л води на 1 кг сухої суміші, засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (до 600 об/хв) перемішуванні до утворення однорідної маси. Після п'ятихвилинної витримки розчинну суміш повторно перемішати. З метою уникнення можливої нерівномірності структури покриття для замісу використовувати весь вміст мішка.

Розчинну суміш нанести на основу за допомогою терки, полутерка чи шпателя з нержавіючої сталі, тримаючи інструмент під кутом $\approx 30^\circ$. Після вирівнювання шару розчинової суміші до товщини зерен крихти (поява структурних рисок) поверхню затерти пластмасовою теркою. Період часу між нанесенням розчинової суміші та її затиранням (заглажуванням) залежить від ступеня водопоглинання основи, температури навколишнього середовища та консистенції суміші. Штукатурку можна затирати по вертикалі і по горизонталі, круговими або хрестоподібними рухами, залежно від бажаної фактури. Не можна доводити до пересихання країв нанесеної розчинової суміші, що може стати причиною нерівномірного забарвлення поверхні (виконувати роботу методом «мокре по мокрому»). На поверхнях, не розмежованих виступами, карнизами, кутами будівель та ін., роботи слід проводити безперервно і чітко дотримуватись співвідношення між кількістю води та сухої суміші для кожного замісу та використовувати суміш з однієї партії. При стикуванні шарів штукатурки використовувати малярну стрічку, яку відривати до висихання штукатурки. Для забезпечення максимальної міцності покриття протягом перших 3 днів поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, вітру і дощу, а при вітряній чи спекотній погоді періодично (не рідше 3 разів за 12 год) зволожувати нанесені покриття. Поверхню фарбувати не раніше 3 днів після нанесення штукатурки. Розчинну суміш використати не пізніше, ніж через 2 год після приготування.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від $+5^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$.

Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища $+20^\circ\text{C}$ та вологості 60%. При інших умовах показники можуть відрізнятись від наведених у таблиці.

ПОМІЧНИК БУДІВЕЛЬНИКА!

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях з вологістю до 75% в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою.

Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберегти очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрати води для приготування розчинової суміші	0,18-0,20 л на 1кг сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші	2 год
Міцність зчеплення з основою (бетон), не менше, після: • витримання в повітряно-сухих умовах • наперемінного заморожування та відтавання, 75 циклів	0,5 МПа 0,5 МПа
Коефіцієнт водопоглинання, не більше	0,5 кг/м ² год
Паропроникність, не менше	0,05мг/м год Па
Температура виконання робіт	+5 °С +30 °С
Витрати сухої суміші на 1 м ² основи: • зерно 2,0 мм • зерно 2,5 мм	3,0-3,5 кг 3,5-4,0 кг

ПАКУВАННЯ

Маса пакування	25 кг
Кількість на піддоні	48 шт.

ДОКУМЕНТИ

ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.051-18

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001 №UA.MS.065-20

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№05.03.02-04/128813 від 25.12.2012 р.

Протокол радіологічних випробувань №0019/05-2/ 2 від 02.04.2021р.

Суміші для штукатурення

КОНТАКТИ

ТОВ «Ферозіт»

Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317

тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15

e-mail: ferozit@ferozit.ua

www.ferozit.ua



0-800-30-22-88*

БЕЗКОШТОВНА ТЕЛЕФОННА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

* - здійснювати дзвінки можна з усіх телефонних номерів будь яких мереж (якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків).

SHRAPTEN