

# LeoMix Ceramic


**В\*Ш\*Т (СМ)**  
**49 x 35 x 11**


## Клей для плитки

Суміш LeoMix Ceramic Ц.1.3К1 ДСТУ Б В.2.7-126:2011



водостійкий



висока адгезія до основи



пластичний



зручний у використанні



стійкий до сповзання



морозостійкий  
(при додаванні емульсії)

### СКЛАД ОПИС

цемент, заповнювачі, наповнювачі та полімерні модифікатори

Суха клейова суміш для облицювання керамічною плиткою міцних, недеформівних основ всередині приміщень (для зовнішнього облицювання та для плитки більшої 40x40 см рекомендовано застосовувати суху суміш з додаванням 6-8% еластичної емульсії від кількості сухої суміші). Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін. Цементні штукатурки та стяжки повинні бути витримані не менше 28 діб перед укладанням плитки. Нерівності більше 5 мм вирівняти клеєм LeoMix Ceramic за добу до початку робіт. Поверхні з підвищеним водопоглинанням обробити ґрунтовкою LeoMix Grund, витримати не менше 6 годин перед початком облицювання. Плитку очистити від пилу, забруднень, які можуть зменшити адгезію клею.

### ПРИГОТУВАННЯ

Клейову розчинову суміш готувати з розрахунку 0,18-0,22 л води на 1 кг клею, поступово засипаючи суху суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси без грудок. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати.

### ВИКОНАННЯ РОБІТ

На підготовану основу нанести шпателем тонкий шар розчинової суміші. Теркою з прямокутними зубцями вирівняти товщину шару, після чого викласти плитки, притискаючи їх до основи. При використанні плитки розміром 40x40 см застосувати техніку двостороннього приклеювання: нанести клей на плитку рівномірно по всій поверхні товщиною біля 1 мм, а на основу – з допомогою шпателя з зубцями. Розмір зубців терки повинен відповідати розміру плитки (див. таблицю «Витрати сухої суміші»). Не рекомендується укладати плитки без шва. Ширина шва між плитками повинна бути не меншою, ніж 1 мм. Коригувати положення плитки можна протягом 10 хв. Використовувати покриття та здійснювати затирання швів можна через 48 год. Плитку перед використанням не потрібно змочувати. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 150 хв після приготування.

### ВИМОГИ ДО УМОВ ЗАСТОСУВАННЯ

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5°C до +30°C.

Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20°C та вологості 60%. При інших умовах показники можуть відрізнитися від наведених у таблиці.

## ЗБЕРІГАННЯ

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ПАКУВАННЯ

## ДОКУМЕНТИ

## КОНТАКТИ

# DO IT EASY

Суміш зберігати в сухих приміщеннях з вологістю до 75% в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

Суміш містить цемент, і при взаємодії з водою дає лужну реакцію, тому під час роботи слід оберігати очі та шкіру. У разі потрапляння розчинової суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Витрата води для приготування розчинової суміші                                    | 0,18-0,20 л<br>на 1 кг сухої суміші |
| Термін придатності розчинової суміші, не менше                                     | 150 хв                              |
| Відкритий час, не менше  | 10 хв                               |
| Час коригування, не менше  | 10 хв                               |
| Міцність зчеплення з основою після витримування в повітряно-сухих умовах, не менше | 0,5 МПа                             |
| Час можливого технологічного пересування, не пізніше                               | 48 год                              |
| Температура виконання робіт  | +5°C +30°C                          |

| ВИТРАТИ СУХОЇ СУМІШІ |                            |   |
|----------------------|----------------------------|---|
| Розмір плитки,<br>см | Розмір зубців терки,<br>мм | Розрахункова витрата<br>сухої суміші, кг/м <sup>2</sup> |
| до 10x10             | 4                          | 2,5   |
| до 20x20             | 6                          | 3,8   |
| до 40x40             | 8                          | 5   |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Маса пакування       | 25 кг  |
| Кількість на піддоні | 48 шт. |

ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.051-18

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001 №UA.MS.065-20

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
№602-123-20-1/20633 від 08.05.2018 р.

Протокол радіологічних випробувань №0019/05-2/1 від 02.04.2021р.

Суміші для приклеювання

Виготовлено на замовлення ТОВ «Фенікс ЛТД»

81085, Львівська обл., Яворівський район,

с. Рясне-Руське, вул. Підкови, 15

Адреса потужностей виробництва:

79002, Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317

тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15

e-mail: [ferozit@ferozit.ua](mailto:ferozit@ferozit.ua)

[www.ferozit.ua](http://www.ferozit.ua)

# LeoMix



## 0-800-30-22-88\*

БЕЗКОШТОВНА ТЕЛЕФОННА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

\* - здійснювати дзвінки можна з усіх телефонних номерів будь яких мереж (якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків).