

ФЕРОЗИТ ВАПНО

Вапно гашене мелене

ТЕХНІЧНА КАРТА



В*Ш*Т (см)
48 x 24 x 10



Для приготування будівельних розчинів, штукатурення, мурування та оздоблення



Фасування: 2 kg (кг); 5 kg (кг)

ФЕРОЗИТ ВАПНО ГАШЕНЕ МЕЛЕНЕ призначене для приготування вапняних, цементно-вапняних розчинових сумішей, для штукатурення, мурування та оздоблення.



ЕКОЛОГІЧНО
ЧИСТЕ



ПАРОПРОНИКНЕ



WHITE

БІЛОГО
КОЛЬОРУ



АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ
ЕФЕКТ

Вапно гашене мелене ВП-К-г-1 ДСТУ Б В.2.7-90:2011

СКЛАД

Вапно гашене

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, залишків фарб, мастил та ін.

ПРИГОТУВАННЯ

Об'ємні пропорції для виготовлення розчинової суміші в залежності від виду виконуваних робіт та проектованої міцності готувати згідно таблиці приведеної в технічних характеристиках.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Розчину суміш в залежності від виду виконуваних робіт та проектованої міцності готувати згідно таблиці.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С.

Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °С та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятись від наведених у таблиці.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБ'ЄМНІ ПРОПОРЦІЇ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ					
ЦЕМЕНТ	ВАПНО		ПІСОК		Приблизна середня міцність на стиск, МПа
	min	max	min	max	
1	0,25	0,25	3	3,75	17,2
1	0,25	0,5	3	4,5	12,4
1	0,5	1,25	3,5	6,75	5,2
1	1,25	2,5	5	10,5	2,4

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.

При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ПАКУВАННЯ		
Маса пакування	2 kg (кг)	5 kg (кг)
Кількість на піддоні	500 шт.	200 шт.

ДОКУМЕНТИ

ДСТУ Б В.2.7-90:2011

КОНТАКТИ

ТОВ «Ферозіт»

Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317

тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15

e-mail: ferozit@ferozit.ua

www.ferozit.ua



БЕЗКОШТОВНА*
ГАРЯЧА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ
0-800-30-22-88

* здійснювати дзвінки можна з усіх телефонних номерів будь-якої мережі.
(якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків)

