

ФЕРОЗИТ 12

Силіконова ґрунтувальна фарба

ТЕХНІЧНА КАРТА



В*Ш*Т (см)
27 x 23 x 19



Покращує адгезію та перешкоджає появі плям
Паропроникна, тому придатна і в системах утеплення на основі мінераловатних плит

ФЕРОЗИТ 12 СИЛІКОНОВА ҐРУНТУВАЛЬНА ФАРБА — готова до використання ґрунтувальна фарба для підготовки основ з бетону, гіпсу, цементних та цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартонних листів перед нанесенням усіх типів декоративних штукатурок та структурних шпаклівок. Рекомендовано для використання в системах теплоізоляції будівель з використанням мінераловатних плит та теплозберігаючих штукатурок. Ферозит 12 Силіконова ґрунтувальна фарба покращує адгезію та перешкоджає появі плям на поверхні штукатурок, зумовлених особливостями основ. Після висихання утворює міцне, паропроникне покриття, стійке до атмосферних та механічних впливів. Виготовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, ColorHarmony, Feromal Color System та інших. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.



Фасування: 1,4 kg (кг); 5 kg (кг)



СКЛАД

Модифіковані силіконові та акрилові смоли, вода, кварцовий наповнювач, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія А/3) $\leq 40\text{g/L (г/л)}$.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, цвілі, грибків, солей, залишків фарб, мастил та ін. При виконанні робіт по традиційній цементній штукатурці вона має бути витримана не менше 28 діб, гідрозахисний армований шар системи утеплення – не менше 7 діб.

Основи з підвищеним водопоглинанням обробити ґрунтовкою глибокого проникнення Ферозит Ґрунт 1.

ПРИГОТУВАННЯ

Ферозит 12 Силіконову ґрунтувальну фарбу перед початком роботи ретельно вимішати міксером при малих обертах до отримання однорідної консистенції.

Ферозит 12 Силіконову ґрунтувальну фарбу рекомендовано тонувати в колір декоративної штукатурки.

ВИТРАТИ

Від 0,25 kg (кг) на 1 м² (м²) поверхні залежно від ступеня рівності поверхні та способу нанесення. Витрати уточнюються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Ферозит 12 Силіконову ґрунтувальну фарбу рівномірно нанести на попередньо підготовану основу за допомогою щітки або пензля. Рівномірність нанесення оцінювати за однорідністю кольору покриття. Час висихання покриття на поверхні – 6 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості повітря 60 %. За інших умов час висихання фарби може змінюватися. Після обробки поверхні ґрунтувальною фарбою штукатурку наносити не раніше, ніж через 24 години.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря до 80 %. При виконанні робіт поверхню захищати від попадання прямих сонячних променів, дощу, вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою. Інструмент вимити водою відразу після використання.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі, необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Подальше нанесення оздоблювальних матеріалів після ґрунтування, не раніше	24 год
Витрата	від 0,25 kg (кг) на 1 m ² (м ²)
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5 °C до +30 °C. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання - 18 місяців від дати виготовлення.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання даного матеріалу.

ПАКУВАННЯ		
Маса пакування	1,4 kg (кг)	5 kg (кг)
Кількість в ящику	12 шт.	-
Кількість на піддоні	288 шт.	54 шт.

ДОКУМЕНТИ

ТУ У 24.3-21130758-003-2001

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 №UA.MS.403-21

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/63227 від 14.10.2014 р.

КОНТАКТИ

ТОВ «Ферозіт»

Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317

тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15

e-mail: ferozit@ferozit.ua

www.ferozit.ua



БЕЗКОШТОВНА*
ГАРЯЧА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ
0-800-30-22-88

* - здійснювати дзвінки можна з усіх телефонних номерів будь-яких мереж (якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків)

