

ФЕРОЗИТ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК КАУЧУКОВИЙ ПРОЗОРИЙ (2в1)

ТЕХНІЧНА КАРТА



В*Ш*Т (см)
23 x 5 x 5



До 15 м пог. при ширині шва - 5 мм/картриджа



Фасування: 280 ml

- ✓ **ЕЛАСТИЧНИЙ**
- ✓ **ВОДОСТІЙКИЙ**
- ✓ **ВИКОРИСТОВУВАТИ ВІД +5 °C ДО +40 °C**
- ✓ **ТЕРМОСТІЙКИЙ ВІД -50 °C ДО +180 °C**
- ✓ **ПЛІВКОУТВОРЮВАННЯ ЧЕРЕЗ 15-25 хв**
- ✓ **ПОВНЕ ЗАСТИГАННЯ 24-48 год (шов 5 mm)**

Вироблено згідно ТУ У 24.3-35739046-001:2009
Відповідає ДСТУ Б В.2.7-150:2008

ФЕРОЗИТ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК КАУЧУКОВИЙ ПРОЗОРИЙ (2 в 1) - являє собою однокомпонентний клей-герметик на основі синтетичного каучуку. Призначається для герметизації і ремонту покрівель з будь-яких видів металочерепиці, ущільнення жолобів та водостічних систем, герметизації швів у віконних і дверних отворах з будь-яких матеріалів, герметизації і склеювання фасадних елементів зі скла, бетону, ПВХ та ін. Постійно еластичний, водостійкий, прозорий шов. Має відмінну адгезію до більшості покрівельних матеріалів. Термостійкий в діапазоні від -50 °C до +180 °C. Час плівкоутворення 15-25 хв., час повного висихання 24-72 години (шов 5 mm).

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Очистити поверхню від пилу, жиру та інших забруднень. Відрізати наконечник картриджа, прикрутити насадку й зрізати її наконечник у співвідношенні з необхідною шириною шову. За допомогою пістолету рівномірно нанести герметик на шов. Оптимальна ширина шву 5 mm. Використовувати при температурі від +5°C до +40°C. Зберігати в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці. Запобігати прямого попадання сонячного проміння та випромінювання штучних обігрівачів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Небезпечний при попаданні в органи дихання. Подразнює очі та шкіру. При попаданні герметика на шкіру промити водою і, за необхідності, звернутися до лікаря.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

| ВЛАСТИВІТЬ | ЗНАЧЕННЯ |
|--------------------------|-----------------------------|
| Основа | Полімер |
| Густина | 0,93-0,98 g/cm ³ |
| Колір | прозорий |
| Плівкоутворення | 15-25 хвилин |
| Час різки (5 mm шов) | 12-24 годин |
| Повне висихання | 24-48 годин |
| Подовження при розриві | >450% |
| Гарантійний термін | 18 місяців |
| Температура використання | від +5 °С до +40 °С |
| Термостійкість | від -50 °С до +180 °С |

**Гарантійний термін зберігання – 18 місяців з дати виготовлення.
Дата виготовлення вказана на картриджі.**

| ПАКУВАННЯ | |
|-------------------|-------------|
| Об'єм пакування | 280 ml (мл) |
| Кількість в ящику | 12 шт. |

Виготовлено на замовлення ТОВ «ФЕРОЗИТ»
79002, Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317,
тел./факс: (032) 294-86-00, 297-01-15
e-mail: ferozit@ferozit.ua
<http://www.ferozit.ua>

