

## ФЕРОЗИТ МОНТАЖНА ПІНА ПОБУТОВА (РУЧНА) ВСЕСЕЗОННА

ТЕХНІЧНА КАРТА  
STANDART  
FOAM



В\*Ш\*Т (СМ)  
34 x 7 x 7



Вихід до 60 л/балону



Фасування: 800 ml

Виготовлено згідно ТУ У 24.6-31516890-001:2003

- ✓ ВИСОКА ТЕПЛО- ТА ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ
- ✓ ЗРУЧНИЙ У ЗАСТОСУВАННІ ЗАСІБ ДЛЯ ПОБУТОВИХ  
РЕМОНТНИХ І ДЕКОРАТИВНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ
- ✓ ВІДМІННА АДГЕЗІЯ ДО ПОВЕРХОНЬ ТРАДИЦІЙНИХ  
БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
- ✓ СТІЙКА ДО ПРОЦЕСІВ СТАРІННЯ, ВПЛИВУ ТЕПЛА, ВОЛОГИ,  
ПЛІСНЯВИ, ГРИБКІВ ТА КОМАХ
- ✓ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ В  
ІНТЕРВАЛІ  $-60\text{ }^{\circ}\text{C} \div +100\text{ }^{\circ}\text{C}$

**ФЕРОЗИТ МОНТАЖНА ПІНА ПОБУТОВА ВСЕСЕЗОННА** - Однокомпонентна поліуретанова монтажна піна в аерозольному пакуванні для роботи з трубкою-аплікатором. Використовують для монтажу та фіксації віконних, дверних блоків, решти конструктивів у побутових умовах, усунення дефектів, порожнин і щілин, для герметизації стиків, звуко- та термоізоляції будівельних конструкцій. Сформований шар піни є стійким до процесів атмосферного старіння, дії вологи, агресивних зовнішніх впливів, паразитної мікрофлори. Піна потребує захисту від УФ-випромінювання!

### СКЛАД

Поліуретановий преполімер, поліізоціанат, модифікатори, пропеленти.

### СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Продукт використовують при температурі  $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \div +35\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Для забезпечення максимального виходу та отримання оптимальних фізико-механічних показників піни, балон перед застосуванням витримують при температурі  $+18\text{ }^{\circ}\text{C} \div +30\text{ }^{\circ}\text{C}$  не менше 24 годин. За позитивних температур робочі поверхні помірно зволожити. Безпосередньо перед використанням ретельно перемішати вміст балону (струшувати не менше 1 хв.), приєднати трубку-аплікатор та нанести піну на робочі поверхні, попередньо очищені від пилу, бруду, жиру, льоду, паморозі, нашарувань погано зчеплених з основою. Робоче положення балону – догори дном. Протягом роботи балон періодично струшувати. Робочий отвір заповнювати на 2/3 об'єму знизу до гори. Простір глибший за 4 см (см) та завширшки понад 6 см (см) заповнюють пошарово. Наступний шар наносять на попередній сформований до ступеня відлипання та додатково зволожений. Надлишки сформованої піни видалити, а поверхню зафарбувати або заштукатурити, щоб захистити від дії УФ-випромінювання. Свіжі забруднення піною видаляють очисником монтажної піни ТМ «Ферозіт». Увага! Уникати контакту очисника з полістирольними виробами! Затверділу піну видаляють лише механічно.

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

ВЛАСТИВІСТЬ	ЗНАЧЕННЯ
Температура застосування	-10 °C ÷ +35 °C
Температура балону	+18 °C ÷ +30 °C
Вторинне розширення	200-400%*
Час на відлипання	5-30 хв*
Час затвердівання	0,5-12 годин
Час повної полімеризації	12-48 годин*
Вихід	до 60 L (л)*

\*- показники залежать від стану середовища.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Вогнебезпечно! Балон під тиском! Берегти від дітей! Не застосовувати поблизу джерел полум'я, розжарених поверхонь і працюючого електрообладнання. Працювати у провітрюваних приміщеннях і користуватися засобами індивідуального захисту. При потраплянні на шкіряні покриви та слизові оболонки піну терміново, ретельно видалити сухими чистими матеріалами та ретельно змити водою, за потреби звернутися по медичну допомогу. Заборонено пробивати /пошкоджувати чи спалювати балон навіть після використання.

## ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати та транспортувати в оригінальному пакуванні виробника клапаном догори при температурі +5 °C ÷ +30 °C на відстані не менше 1,5 (м) м від опалювальних приладів і джерел відкритого вогню, захищеними від дії вологи та прямих сонячних променів. Не нагрівати понад +50 °C.

Гарантійний термін зберігання – 18 місяців з дати виготовлення.

Дата виготовлення вказана на балоні.

**Увага! H223:** Легкозаймистий аерозоль. **H229:** Ємність під тиском. Може вибухнути під час нагрівання. **P210:** Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити. **P211:** Не розпилювати біля відкритого полум'я та іншого джерела запалювання. **P251:** Не проколювати та не спалювати, навіть після використання. **P410+P412:** Захищати від сонячних променів. Не допускати нагрівання вище 50 °C/122 F. **P102:** Зберігати в місці, недоступному для дітей.

ПАКУВАННЯ	
Об'єм пакування	800 ml (мл)
Кількість в ящику	12 шт.

Виготовлено на замовлення ТОВ «ФЕРОЗИТ»  
79002, Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317,  
тел./факс: (032) 294-86-00, 297-01-15  
e-mail: ferozit@ferozit.ua  
<http://www.ferozit.ua>



Увага! H223, H229, P210, P211, P251, P410+P412, P102