



ВхШхТ (см)
45x52x13

УНІВЕРСАЛЬНА ГІПСОВА СУМІШ (5-30 mm)



UNIVERSAL GIPS PRO

Суміш SHPATEN UNIVERSAL GIPS PRO Г.2.ШТ6 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

- пластична
- витрати - 10 kg/m² при товщині шару 10 mm
- відсутність усадок
- для ручного і машинного нанесення
- тріщиностійка
- містить перліт
- зручна у використанні
- екологічно чиста



SHPATEN UNIVERSAL GIPS PRO — універсальна суха суміш на основі гіпсу, перліту з наповнювачами та полімерними модифікаторами для вирівнювання поверхонь з цегли, бетону, пінобетону, старої штукатурки всередині приміщень.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути міцною, очищеною від бруду, пилу, жирів, залишків масляних або емульсійних фарб. Поверхні, що осипаються, зачистити механічним способом. Поверхні з підвищеним водопоглинанням та слабкі основи укріпити універсальною ґрунтовкою SHPATEN UNI GRUND. При виконанні штукатурки по бетону поверхню обробити ґрунтувальною фарбою SHPATEN UNI PUTZGRUND.

ПРИГОТУВАННЯ

Штукатурну розчинову суміш готувати з розрахунку 0,35-0,40 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, поступово засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному (при малих обертах) перемішуванні до утворення однорідної маси. Після п'ятихвилинної витримки розчинову суміш повторно перемішати. При використанні штукатурної установки приготування розчинової суміші проводити згідно рекомендацій виробника установки. Консистенція розчинової суміші підбирається в залежності від виду виконуваних робіт.

ВИТРАТИ

10 kg (кг) сухої суміші на 1 m² (м²) поверхні при товщині шару 10 mm (мм).

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Приготовану розчинову суміш нанести на основу і розрівняти за допомогою правила. Оптимальна товщина шару - 5-30 mm (мм). У випадку нерівних основ, де необхідне вирівнювання в кілька шарів, рекомендується на ще не висохлий перший шар нанести борозни у вигляді густої сітки. Повторно можна штукатурити після тужавіння попереднього шару. При застосуванні штукатурної станції розчинну суміш наносити горизонтальними смугами між маяками. Вирівняти розчинову суміш правилом, після схоплення виїняти маяки та заповнити утворені виїмки SHPATEN UNIVERSAL GIPS PRO. При товщині штукатурки більше 30 mm (мм) нанесення здійснювати в кілька прийомів. Оптимальна температура висихання вище +10 °C, за умови достатньої вентиляції, без протягів. Застосування потужного обігріву або наявність протягів може привести до нерівномірного висихання поверхні і появи тріщин. Фарбувати поверхню, наклеювати шпалери можна після повного висихання штукатурки (вологість менше 2%), що досягається при нормальних умовах за 3-4 доби. Використовувати тільки чисті ємності й інструменти. Розчинову суміш використати не пізніше, ніж через 1,5 год після приготування.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °C до +30 °C.

Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища +20 °C та вологості 60 %. При інших умовах показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту продукту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі необхідно промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Витрати води для приготування розчинової суміші	0,35-0,40 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші
Термін придатності розчинової суміші, не менше	90 хв
Границя міцності на стиск, не менше	2,5 МПа (МПа)
Границя міцності на розтяг при вигині, не менше	0,5 МПа (МПа)
Паропроникність, не менше	0,05 mg/м • год • Па (мг/м • год • Па)
Максимальна товщина одного шару	30 mm (мм)
Температура виконання робіт	+5 °C ÷ +30 °C
Витрати сухої суміші на 1 m² (m²) поверхні при товщині шару 10 mm (мм)	від 10 kg (кг)

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення. При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності за отриманий результат.

ПАКУВАННЯ	
Маса пакування	25 kg (кг)
Кількість на піддоні	40 шт.

ДОКУМЕНТИ

ДСТУ Б В.2.7-126:2011
Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 №UA.130.СУЯ.049-24
Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015№UA.130.СЕУ.050-24
Сертифікат на систему управління охороною здоров'я та безпекою праці ДСТУ ISO 45001:2019 №UA.130.СУОЗіБП.051-24
Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству №2024/04/755 від 23.02.2024 р.
Протокол радіологічних випробувань №73/08-2/2 від 14.07.2023 р.

ВИРОБНИК

ТОВ «ФЕРОЗИТ», 79002, Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317, тел./факс: (032) 294-86-00, гаряча лінія: 0-800-30-22-88
e-mail: ferozit@ferozit.ua, www.ferozit.ua

