



В\*Ш\*Т (СМ)  
**32,6 x 28,6 x 27,4**

### СКЛАД

### ЗАСТОСУВАННЯ

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

### ВИКОНАННЯ РОБІТ



для трафаретів



атмосферостійка



захищена від біологічного зараження



стійка до впливу води



ударостійка



стійка до УФ-променів



армована волокном



екологічно чиста

Водна емульсія полісиліоксану, водна дисперсія акрилового кополімеру, вода, мінеральні наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки. Вміст ЛОС у продукті (підкатегорія А/12)  $\leq 200$  г/л (г/л).

для отримання тонкошарових декоративних покриттів на поверхнях таких основ як бетон, цементно-вапняні, цементні й гіпсові штукатурки, гіпсокартон, ДСП тощо, а також на гідрозахисному армованому шарі систем утеплення із теплоізоляційним шаром з пінополістирольних або мінераловатних плит. Для отримання фактури кладки «клинкерна цегла» або «природний камінь» використовувати спеціальні трафарети. Характеризується високою адгезією, еластичністю, міцністю, стійкістю до атмосферних впливів і забруднень. Захищає фасад від росту грибків та водоростей. Виготовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, Color Harmony, Feromal Color System та інших. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-НБ В.2.6-212:2016 та ДСТУ-НБ А.3.1-23:2013. Основа повинна бути сухою, міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, цвїлі, грибків, солей, залишків фарб, мастил та ін. При виконанні робіт по свіжій цементній штукатурці вона має бути витримана не менше 28 діб, по гідрозахисному армованому шару – не менше 7 діб. Основи з пониженою несучою здатністю, з підвищеним водопоглинанням обробити ґрунтовкою глибокого проникнення.

Поверхню перед нанесенням FEROMAL 49 TRAFARET PUTZ 0,5 мм обов'язково обробити ґрунтувальною фарбою FEROMAL SILIKON 12 PUTZGRUND, забарвленою відповідно до бажаного кольору швів.

Нанесення FEROMAL 49 TRAFARET PUTZ 0,5 мм (мм) виконувати не раніше, ніж через 24 годин після ґрунтування основи.

Перед нанесенням штукатурки FEROMAL 49 TRAFARET PUTZ 0,5 мм закріпити на поверхні трафарети, що імітують клинкерну цеглу або природний камінь. Після зняття захисної стрічки трафарет слід ретельно притиснути до поверхні (наприклад, гумовим валиком), щоб нанесена штукатурка не затікала під трафарет і не спричиняла його відставання. Зафіксувати трафарет тільки на тих поверхнях, які відразу покриватимуться штукатуркою. Штукатурку FEROMAL 49 TRAFARET PUTZ 0,5 мм (мм) нанести рівномірно на поверхню сталеву кельмою, тримаючи її під кутом. Декоративне покриття утворюється відразу після нанесення штукатурки шляхом розгладження її кельмою або наданням текстури. Можливе використання тонкошарового нанесення за допомогою пневматичного розпилювача. Трафарети слід видалити після початку висихання та втрати рухомості штукатурки до утворення поверхневої плівки, обережно відділяючи їх послідовно від краю до краю. Не використовувати зняті трафарети повторно на інших поверхнях.

Від початку виконання робіт і до висихання штукатурки поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, дощу, сильного вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою.

Час висихання покриття - 24 год при температурі навколишнього середовища +20 °С та відносній вологості 60 %. При високій вологості та низькій температурі час висихання може змінюватися.

Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 °С до +30 °С і відносній вологості до 80 %. Інструмент вимити водою відразу після використання.

**НЕЗМІННА ЯКІСТЬ ТА ДОСТУПНА ЦІНА!**

## ВИТРАТИ

від 1,5-2,0 kg (кг) на 1 m<sup>2</sup> (м<sup>2</sup>) поверхні, залежно від товщини шару та способу нанесення. Витрати уточнюють шляхом пробного нанесення на об'єкті.

## ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій ємності при температурі від +5°C до +30°C. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів. Гарантійний термін зберігання - 18 місяців від дати виготовлення.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Час висихання, не менше	24 год
Витрата	<i>Від 1,5 - 2,0 kg (кг) на 1 m<sup>2</sup> (м<sup>2</sup>) поверхні залежно від товщини шару та способу нанесення.</i>
Температура виконання робіт	+5 °C +30 °C

## ПАКУВАННЯ

Об'єм пакування	25 kg (кг)
Кількість на піддоні	24 шт.

## ДОКУМЕНТИ

ТУ У 24.3-21130758-003-2001  
Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 №UA.130.СУЯ.049-24  
Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 №UA.130.СЕУ.050-24  
Сертифікат на систему управління охороною здоров'я та безпекою праці ДСТУ ISO 45001:2019 №UA.130.СУОЗІБП.051-24  
Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству №2024/04/755 від 23.02.2024 р.  
Протокол радіологічних випробувань №73/08-2/2 від 14.07.2023 р.

## КОНТАКТИ

ТОВ «Ферозіт»  
Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317  
тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15  
e-mail: [ferozit@ferozit.ua](mailto:ferozit@ferozit.ua)  
[www.ferozit.ua](http://www.ferozit.ua)



**FEROMAL**  
ДЕКОРАТИВНІ МАТЕРІАЛИ



**0-800-30-22-88\***

БЕЗКОШТОВНА ТЕЛЕФОННА ГАРЯЧА ЛІНІЯ

\* - здійснювати дзвінки можна з усіх телефонних номерів будь яких мереж (якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків).